



Z I St Etienne
BP 30117
64101 BAYONNE Cedex
FRANCE

Tel : +33(0) 559 647 882

Fax : +33(0) 559 649 381

contact@abrasifs-mendiola.com

GRIT - "AM"

FICHE TECHNIQUE

Analyse chimique

A titre indicatif seulement

SiO ₂	20 - 32 %	< 1% de silice libre
Al ₂ O ₃	6 - 14 %	
Fe ₂ O ₃	25 - 38 %	
CaO	3 - 8 %	Autres traces seulement
K ₂ O	0 - 1 %	
MgO	0 - 1 %	
TiO ₂	0 - 1 %	
Na ₂ O	0 - 2 %	

Caractéristiques & Propriétés

Dureté	7 Mohs	ISO 11126-3 ISO 11127
Forme de grain	angulaire	
Couleur	noir	
Densité réelle	± 3,5 Kg/dm ³	
Densité apparente (poids en vrac)	± 1,8 kg/dm ³	
Conductivité	< 150 µS/cm	
Chlorure soluble à l'eau	< 15 ppm	

Granulométries

M60	0,1 - 0,3 mm
M40	0,3 - 0,8 mm
M25	0,5 - 1,5 mm
M8	0,2 - 2,5 mm
M8+++	0,5 - 2,8 mm

Conforme au décret n°69558 du 06/06/1969.

AVERTISSEMENT : Les outils, matériaux et abrasifs usagés pour le traitement de surface, peuvent être dangereux lorsqu'ils sont mal utilisés. Il existe différentes exigences nationales pour ces matériaux et abrasifs. Ces exigences doivent donc être reconnues et respectées. Il est important de veiller à ce que les instructions soient données de façon adéquate et que toutes les précautions nécessaires soient prises.